

MALLAS PSV S.L.

Tfno. +34 944 720 303 Fax: +34 944 720 202
 mallaspsv@mallaspsv.com

ALAMBRE

La gama de alambres es sumamente extensa debido a que son utilizados en muchos sectores productivos: vallados, viñas, construcción e industrias diversas.



Calidad del Material
Recocido negro
Galvanizado normal
Galvanizado reforzado
Galvanizado reforzado + Ecover
Galvanizado normal + plastificado
Aceros inoxidables diversos
Cobre
Latón
Aluminio



A. Galvanizado m/kg	
Ø en mm	metros/kg
0,60	454,54
0,70	333,33
0,80	255,10
0,90	201,61
1,00	163,40
1,10	134,95
1,20	113,51
1,30	96,62
1,40	83,33
1,50	72,55
1,60	63,77
1,80	50,40
2,00	40,85
2,20	33,74
2,40	28,34
2,70	22,40
3,00	18,14
3,40	14,12
3,90	10,73
4,40	8,43
4,90	6,80
5,40	5,59
5,90	4,69
A. Plastificado m/kg	
Ø en mm	metros/kg
1,80 / 2,80	40,75
2,00 / 3,00	30,00
2,70 / 3,90	18,50
3,00 / 4,40	15,20

Alambre Acero	Diámetro en mm.		Tratamiento	Presentación Kg/Rollo
	Mínimo	Máximo		
Recocido	0,70	5,90	Recocido	35-50 kg
Galvanizado normal	0,70	5,90	Recocido	5-35-40-50kg
Galvanizado reforzado	0,80	4,80		
Galv. reforz. + Ecover	0,80	4,40		
Galv. normal + plastif.	1,60-2,40		y	
	1,80-2,70			
	1,80-2,80		Duro	
	2,00-3,00 (*)			
	2,70-3,90			
3,00-4,00				

(*) Rollos de 100 m.

Alambre Acero Inoxidable	Diámetro en mm.		Tratamiento N/mm2	Presentación Kg/Rollo
	Mínimo	Máximo		
AISI-304 Duro	1,6	2	>1350	15-40 kg
AISI-304 Semi Duro	1,3	4	750-900	
AISI-304 Dulce	0,8	4	<700	
AISI-316 Dulce	2	3	<700	

En algunos casos podría ser necesario un pedido mínimo.